

POLYBIT

L4/L5

Plastomer- Bitumenschweißbahn

besonders dehnfähig

hoch hitzebeständig

perforationssicher

güteüberwacht



POLYBIT®

Das Beste fürs Dach

Polybit L4/L5 Plastomer-Bitumenschweißbahn

Millionenfach bewährt

Polybit L ist eine hochwertige Plastomer-Bitumenschweißbahn mit Polyestervlieseinlage. Sie eignet sich bei Neuverlegung und Sanierung als Oberlage auf flachen und geneigten Dächern aller Art. Polybit L haftet optimal selbst auf senk-

rechten Flächen, ist auch ohne Oberflächenschutz UV-beständig und nach DIN/EN 1187 beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme.

Lieferbar als 4 mm dicke L4 und als 5 mm dicke L5.

Beste Zutaten für beste Qualität

Wie alle Dachbahnen des Polybit-Sortiments werden L4 und L5 hergestellt mit reinem Destillationsbitumen. Die hochwertigen Rohstoffe und das ausgereifte Produktionsverfahren machen die Polybit

L4/L5 zur universell einsetzbaren Dachbahn bei hohem Anspruch an Qualität, Verarbeitungskomfort und Beständigkeit gegen UV-Strahlung und thermo-oxydative Alterung.

Güte mit Brief und Siegel

Polybit Schweißbahnen L4 und L5 unterliegen bei der Produktion einer laufenden

Kontrolle, um Ihnen eine höchstmögliche Sicherheit zu geben.

Wenn Sie's genau wissen wollen:

		Polybit L5	Polybit L5 B	Polybit L4	Polybit L4 B
Technische Bezeichnung		PYP-PV-250-S5	PYP-PV-250-S5 B	PYP-PV-250-S4	PYP-PV-250-S4 B
Länge	[m]	7,5	7,5	7,5	7,5
Breite	[m]	1,0	1,0	1,0	1,0
Dicke	[mm]	≥ 5,0	≥ 5,2	≥ 4,0	≥ 4,2
Gewicht	[kg/m ²]	ca. 5,2	ca. 5,7	ca. 4,2	ca. 4,7
Rollengewicht	[kg]	39	42,8	31,5	35,3
Fläche/Palette	[m ²]	135	135	150	150
Einlage		Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies	Polyestervlies
Gewicht (Einlage)	[g/m ²]	250	250	250	250
Wasserundurchlässigkeit	[bar/24 h]	3,0	3,0	3,0	3,0
Kälteflexibilität	[°C]	≤ -15	≤ -15	≤ -15	≤ -15
Wärmestandfestigkeit	[°C]	≥ +140	≥ +140	≥ +140	≥ +140
Höchstzugkraft*	längs [N/5 cm]	≥ 1.200	≥ 1.200	≥ 1.200	≥ 1.200
	quer [N/5 cm]	≥ 1.200	≥ 1.200	≥ 1.200	≥ 1.200
Dehnung bei Höchstzugkraft*	längs [%]	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40
	quer [%]	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40
Oberseite		Talkum	intensiv-grün	Talkum	intensiv-grün

*Die Werte für Dehnung und Höchstzugkraft sind mit gekühlten Klemmböcken ermittelt.

Polybit Nord Handelsges. mbH
Langenhorner Chaussee 384
22419 Hamburg
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Baumetall GmbH
Fössestraße 97 A
30453 Hannover
Telefon: 05 11/210 33 16
Telefax: 05 11/212 35 50
E-Mail: baumetall@polybit.de
Internet: www.polybit.de