

Datenblatt

Polybit POWER-STICK Universal Kleb- und Dichtstoff

Technische Bezeichnung	Polybit POWER-STICK	
Basis	silanterminierte Polymere	
Viskosität	standfest, pastös	
Farben	Schwarz/Weiß/Grau	
Dichte	[g/cm³]	1,38
Verarbeitungstemperatur	[°C]	+5 bis +40
Temperaturbeständigkeit	[°C]	-40 bis +90
Hautbildung*	[Min.]	ca. 20
Aushärtung*	[mm in 24 Std.]	Ca. 2 bis 3
Reißfestigkeit	[N/mm²]	ca. 3,5
Reißdehnung	[%]	ca. 250
Shore-A-Härte nach DIN 53505		ca. 55
Praktische Bewegungsaufnahme	[%]	10
E-Modul bei 100% Dehnung	[N/mm²]	ca. 1,3
Lagerfähigkeit*	9 Monate ab Herstellung	
Liefereinheit	20 Kartuschen à 310 ml pro Karton	

* bei 23°C, 50% relativer Luftfeuchtigkeit


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Langenhorner Chaussee 384
22419 Hamburg
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
e-mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de